

SILOSSANICA LX

Finitura acril-silossanica

CARATTERISTICHE GENERALI

Finitura acril-silossanica per esterni di buona copertura ed eccellente punto di bianco. La modifica silossanica garantisce una buona traspirabilità del supporto unita ad un'ottima idrorepellenza. Può essere utilizzata anche come pregiata finitura per interni. I valori di traspirabilità ed idrorepellenza rendono la finitura conforme alla teoria di Kunzel.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Muro nuovo:**

Applicare una mano a pennello di PRIMER 328; dopo minimo 12 ore applicare due mani di SILOSSANICA LX.

Muro già pitturato:

- Con idropitture lavabili: stuccare, rimuovere frammenti non perfettamente aderenti e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di PRIMER 328. Dopo minimo 12 ore, applicare due mani di SILOSSANICA LX su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di PRIMER 328 (ad acqua), sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 12 ore, applicare una o due mani di SILOSSANICA LX sulle eventuali stuccature e su tutta la superficie.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero acrilico e silossanico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1610 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	68 ± 2%
RESA	10 m ² /l (2 mani intonaco civile)
VISCOSITÀ	25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco. Colori cartella
RICOPERTURA	7 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	14 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo 20% vol. Pennello 30% vol.
TRASPIRABILITA' sd-value [m]	0.048
IDROREPELLENZA w-values [kg.m ² h 0.5]	0.22

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale per esterno a base di copolimero acrilico modificato ai silossani in dispersione acquosa, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,100 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it