

## **COPRITUTTO-ONE**

### **Fondo universale ad acqua**

**CARATTERISTICHE GENERALI** Fondo aggrappante universale ad acqua, appositamente formulato per aderire su fondi differenti quali legno, ferro, muro e PVC. Contiene speciali pigmenti anticorrosivi che lo rendono idoneo anche per il recupero di vecchi manufatti in ferro (ad esempio Container). La sua eccezionale adesione lo rende anche idoneo per la verniciatura di vecchi manufatti in alluminio o lamiera zincata (ad esempio pannelli isolanti in metallo).

#### **AVVERTENZE**

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

#### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

##### **Ferro nuovo:**

Per ottenere un miglior ancoraggio asportare la ruggine con carta abrasiva o spazzola metallica, sgrassare eventuali macchie di sostanze oleose, pulire accuratamente con uno straccio e applicare una o più mani di COPRITUTTO-ONE intervallate da 12 ore.

##### **Ferro già verniciato:**

Asportare con spatola, spazzola metallica o carta abrasiva le parti di vecchie vernici non perfettamente ancorate o in fase di distacco, pulire con spazzola o carta abrasiva le zone scoperte eliminando la ruggine. Applicare una o più mani di COPRITUTTO-ONE.

##### **Legno nuovo:**

Pulire la superficie da residui di legno o polvere e applicare 1 o 2 mani di COPRITUTTO-ONE.

##### **Legno già verniciato:**

Asportare con carta abrasiva le parti di vecchie vernici non perfettamente ancorate o in fase di distacco, stuccare se necessario, carteggiare, quindi applicare una mano di COPRITUTTO-ONE.

##### **Lamiere zincate e leghe leggere da rigenerare:**

Sgrassare accuratamente la superficie con diluente nitro, carteggiare leggermente e applicare una o più mani di COPRITUTTO-ONE.

##### **PVC, polietilene e altri materiali plastici:**

Sgrassare, carteggiare ed applicare una o più mani di COPRITUTTO-ONE. Non utilizzare solventi per lavare materiali in polistirolo. Su materiali diversi da PVC fare sempre una prova preliminare.

##### **Muro:**

Pulire la superficie, asportare le vecchie vernici in fase di distacco. Applicare una o più mani di COPRITUTTO-ONE.

## DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero acrilico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, pigmenti e additivi anticorrosivi.
PESO SPECIFICO	1300 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	49 ± 2%
RESA	5/6 m <sup>2</sup> /l (2 mani)
VISCOSITÀ	3000 ± 500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	0.75 - 5 - 10 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo max 10% vol. Pennello max 10% vol. Spruzzo max 10-20% vol.

### VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura a base di copolimero acrilico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, additivi e pigmenti anticorrosivi. Applicare su superfici già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,180 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)  
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300  
E-mail: colorinutini@colorinutini.it