

OLAF[®] UNIFORMANTE

Pittura riempitiva a effetto arenino

CARATTERISTICHE GENERALI Pittura murale riempitiva a effetto arenino. Con il suo ottimo potere riempitivo è particolarmente indicato per regolarizzare superfici murali interne ed esterne e per uniformare fondi sconnessi o disomogenei. Se applicato all'interno su superfici e supporti lisce quali cartongesso o rasature a gesso permette, con la sua granulometria selezionata, di imitare l'intonaco civile; all'esterno può essere utilizzato per rendere ruvide lastre in cemento o calcestruzzo. OLAF[®] UNIFORMANTE conferisce uniformità migliorando l'estetica della parete, uniforma e riempie supporti con presenza di micro cavillature statiche.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- E' preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Intonaco nuovo:

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di OLAF UNIFORMANTE; dopo 12 ore, applicare una o due mani della finitura desiderata.

Intonaco stagionato:

- Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di OLAF UNIFORMANTE; dopo 12 ore applicare una o due mani della finitura desiderata.
- Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco microfessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni. Applicare OLAF UNIFORMANTE; dopo 12 ore applicare una o due mani della finitura desiderata.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1660 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	74 ± 2%
RESA	4 m ² /l (1 mano intonaco civile)
VISCOSITÀ	25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	5 - 14 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo 0% vol. Pennello 10% vol.
TRASPIRABILITA' sd-value (m)	0,10
IDROREPELLENZA	
w-values (kg/m ² h ^{0.5})	0,04

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale per esterno ed interno a base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,250 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it