

OLAF[®] SYL FARBE

Finitura riempitiva acril-silossanica

CARATTERISTICHE GENERALI Finitura riempitiva per esterno ed interno, a base di copolimeri acrilici e silossanici in dispersione acquosa, indicata per proteggere e decorare superfici nuove o precedentemente pitturate con prodotti a base di leganti organici; di facile applicazione, possiede ottima traspirabilità e potere riempitivo, buona idrorepellenza, copertura e punto di bianco. Può essere con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico, garantendo un'ottima tenuta di tinta, compatibilmente con il tipo di pigmenti usati (soprattutto gialli e rossi di natura organica). Il prodotto è additivato con biocidi specifici per renderla immune da attacchi di alghe e funghi. Le sue caratteristiche la rendono idonea per l'applicazione in cicli a cappotto.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole
- Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà alghicida
- Principi attivi: terbutrina, 2-ottil.2h-isotiazol-3-one, zinco piritione
- se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente, areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente
- non disperdere il contenitore né l'acqua di lavaggio delle attrezzature nell'ambiente dopo l'uso. Non riutilizzare il contenitore
- non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne
- conservare fuori dalla portata dei bambini
- in caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore
- usare indumenti e guanti adatti

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Intonaco nuovo:

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di OLAF[®]IX MICRO o PRIMER 328 (ciclo silossanico); dopo 12 ore, applicare 2 mani di OLAF[®]SYL FARBE.

Intonaco stagionato:

- Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di OLAF[®]IX MICRO; dopo 12 ore applicare 2 mani di OLAF[®]SYL FARBE.
- Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco microfessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni. Applicare FONDO FIX 425 una o più mani in funzione delle problematiche del supporto; dopo 12 ore applicare 2 mani di OLAF[®]SYL FARBE.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimeri acrilici e silossanici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie di quarzo, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1600 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	68 ± 2%
ASSORBIMENTO D'ACQUA (UNI EN 1062-3)	$W_{24} = 0,06 \text{ Kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
PERMEABILITA' AL VEPORE (EN ISO 7783-2)	$S_d = 0,057 \text{ m}$
RESA	4 m ² /l (due mani intonaco civile)
VISCOSITÀ	20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco e tinte al campione
RICOPERTURA	18 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	5 - 14 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo 10% vol. Pennello 20% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Finitura riempitiva per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici e silossanici in dispersione acquosa, sabbie di quarzo e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,250 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it