

WHERE H₂O TERMOSIFONI

Smalto specifico per termosifoni

CARATTERISTICHE GENERALI Smalto acrilico poliuretano all'acqua specifico per la verniciatura di termosifoni. Di facile applicazione è il prodotto ideale per la protezione di termosifoni sia in ferro che in ghisa. Non ingiallisce e ha un basso contenuto di sostanze organiche volatili (V.O.C.).

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +6°C e +35°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal gelo e dal sole.

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Ferro e ghisa:**

Eliminare l'eventuale ruggine con spazzola metallica o carta abrasiva. Sgrassare, spolverare, pulire la superficie ed applicare una o più mani di antiruggine fino alla completa otturazione dei pori presenti nel supporto. Applicare quindi 2 mani di WHERE H₂O.

Alluminio:

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie, applicare direttamente 2 mani di WHERE H₂O.

Superfici già pitturate:

E' possibile applicare WHERE H₂O su superfici già verniciate asportando accuratamente le vecchie vernici in via di distacco o non perfettamente aderenti, è consigliabile pulire tutta la superficie con acqua e detersivo per poi risciacquare con cura. Quando il supporto da trattare è ben asciutto procedere con 2 mani di WHERE H₂O.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di polimeri acrilico-poliuretano in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce.
PESO SPECIFICO	1310 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	50 ± 2% p/p
RESA	5/6 m ² /l (due mani)
VISCOSITÀ	3000 ± 500 cps
ASPETTO	Bianco, tinte di cartella, satinato.
RICOPERTURA	14/16 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	0.75 - 2.5 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo: massimo 10% vol. Pennello: massimo 10% vol. Spruzzo ad aria: massimo 10% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Smalto monocomponente a base di copolimeri acrilico-poliuretanic in dispersione acquosa specifico per termosifoni, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,180 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it