COLORI NUTINI SRL

SCHEDA TECNICA REV. 01

METEORITEX
Ferromicaceo ad acqua

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto poliuretanico all'acqua a base di ossido di ferromicaceo, additivi e pigmenti anticorrosivi. E' una soluzione decorativa e protettiva a basso impatto ambientale che dona alle superfici l'esclusivo effetto "ferro anticato". Con la sua struttura lamellare, congiunta all'azione dei pigmenti anticorrosivi, contrasta efficacemente la formazione della ruggine in manufatti in ferro e leghe del ferro. Utilizzabile sia all'esterno che all'interno è applicabile anche su cancellate, lamiere zincate, legno e PVC.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +6°C e +35°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal gelo e dal sole.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Ferro nuovo:
Pulire, sgrassare con cura ed eliminare le tracce residue di calamina. Applicare 2 mani di METEORITEX intervallate da almeno 8-10 ore.

Ferro vecchio:
Rimuovere accuratamente con spatola o carta abrasiva le vecchie vernici non perfettamente aderenti, rimuovere la ruggine pulire ed applicare una mano di X-FER, dopo 12 ore applicare 2 mani di METEORITEX intervallate da 8-10 ore.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di polimeri poliuretanici in emulsione acquosa, ossido di ferromicaceo, pigmenti e additivi anticorrosivi.
PESO SPECIFICO	1360 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	52 ± 2% p/p
RESA	5/6 m^2/l (due mani)
VISCOSITÁ	3000± 500 cps
ASPETTO	Bianco, tinte di cartella.
RICOPERTURA	8/10 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	0.75 – 2.5 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo: massimo 10% vol. Pennello: massimo 10% vol. Spruzzo ad aria: massimo 10% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Smalto monocomponente a base di copolimeri poliuretanici in dispersione acquosa poliuretanici in emulsione acquosa, ossido di ferromicaceo , pigmenti e additivi anticorrosivi. Applicare su superfici già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,180 l/m^2.

Al m^2 €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.

COLORI NUTINI SRL

Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it